

Vyncel 100 x 122

Fecha de revisión: **Octubre, 2009**

CARACTERÍSTICAS:

Resina Homopolímero de Suspensión de Policloruro de Vinilo. Polvo blanco fino. Clasificación ASTM: GP-3-70000. Resina de mezcla que, usada con resinas de dispersión, ayuda a reducir y controlar las viscosidad Brookfield y Severs de plastisoles.

USOS:

Moldeo rotacional.
Recubrimientos por inmersión y vaciado.
Plastisoles de usos generales.

FEATURES:

Polyvinyl Chloride Homopolymer Suspension Resin. Fine white powder. ASTM classification: GP-3-70000. Blending resin used with dispersion resins to aid in Brookfield and Severs viscosity control of plastisols.

USES:

Rotational and cast molding.
Dip coated products.
General purpose plastisols.

| PROPIEDADES (PROPERTIES) | UNIDADES (UNITS) | VALOR (VALUE) | MÉTODO DE ANÁLISIS (TEST METHOD) |
|---|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| Viscosidad Inherente Inherent Viscosity | - | 0.80-0.88 | MPC-400 |
| Valor K (1% de ciclohexanona) K Value (1% cyclohexanone) | - | 64 | |
| Tamaño de Partícula: Particle Size | | | MPC-301 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Retenido en Malla 100 Retained on 100 mesh | % | 5.0 máx. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • A través de Malla 200 Through 200 mesh | % | 60 mín. | |
| Partículas Oscuras Dark Specks | #/100 in ² | 11.0 máx. | MPC-305 |

Los datos contenidos en este documento son el resultado de un número representativo de ensayos de laboratorio efectuados a los productos y no deben ser considerados como especificaciones. No existen garantías explícitas o implícitas de propiedades específicas o de su conveniencia para un propósito en particular. La aplicación y desempeño final de los productos son responsabilidad del usuario. El usuario asume todos los riesgos del empleo, almacenamiento y manejo de los productos. En la utilización de nuestros productos deben respetarse las patentes existentes y legislaciones vigentes.

The data contained in this document is based on an appropriate number of laboratory measurements made on the products and cannot be considered as specifications. No warranty expressed or implied of specific properties of the products mentioned herein nor of their suitability or fitness for a particular purpose is made. End product use and performance are the responsibility of the customer. Customer assumes all risk of use, storage and handling of the products. Patent and legal provisions or regulations must be observed.

Edo. de México

Av. La Presa No. 8
Col. Lázaro Cárdenas San Juan Ixhuatepec
Tlalnequimilpan, Edo. de México.
C.P. 54180, México
Tel. (52) (55) 5747-5500
Fax. (52) (55) 5747-5571
jmreyesg@cydsa.com

Guadalajara, Jal.

González Gallo 3024
Fraccionamiento El Álamo. Sector Reforma
Guadalajara, Jalisco
C.P. 44890, México
Tel. (52) (33) 3657-4277, 3659-8227
Fax. (52) (33) 3639-2590
elramirez@cydsa.com

Monterrey, N.L.

Constituyentes del 17 #111
Col. Burócratas del Estado
Monterrey, Nuevo León
C.P. 64380, México
Tel. (52) (81) 8370-0989, 8370-0992
Fax. (52) (81) 8370-0989
rcortes@cydsa.com

León, Gto.

Lambda 111
Fraccionamiento Industrial Delta
León, Guanajuato
C.P. 37545, México
Tel. (52) (47) 7194-4333, 4334, 4342
Fax. (52) (47) 7194-4336
jmarodriguez@cydsa.com